


<b>Caratteristiche tecniche</b> Physical properties Technische daten Características techniques Características técnicas	<b>Norme</b> Norms Norm Norme Normas	<b>Valore prescritto dalle norme</b> Required standards Normvorgabe Valeur prescrite par les normes Valor establecido por las normas
 <b>Assorbimento d'acqua</b> Water absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau Absorción de agua	<b>ISO 10545.3</b>	$\leq 0,5\%$
 <b>Dimensioni</b> Sizes Abmessungen Dimensions Dimensiones	<b>ISO 10545.2</b>	<b>Lunghezza e larghezza</b> / Length and width Länge und Breite / Longueur et largeur / Longitud y anchura <b>Spessore</b> / Thickness / Stärke / Epaisseur / Espesor <b>Rettolineità spigoli</b> / Linearity / Kantengeradheit Rectitude des arêtes / Rectitud de los lados <b>Ortogonalità</b> / Wedging Rechtwinkligkeit / Orthogonalité / Ortogonalidad <b>Planarità</b> / Surface Flatness / Ebenflächigkeit / Planéité / Planitud
 <b>Resistenza alla flessione</b> Modulus of rupture Biegefesteitigkeit Résistance à la flexion Resistencia a la flexión	<b>ISO 10545.4</b>	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$
 <b>Resistenza all'abrasione profonda</b> Resistance to deep abrasion Widerstand gegen tiefen Verschleiß Résistance à l'abrasion profonde Resistencia a la abrasión profunda	<b>ISO 10545.6</b>	$\leq 175 \text{ mm}^3$
 <b>Coefficiente di dilatazione termica lineare</b> Thermal expansion coefficient Wärmeausdehnungskoeffizient Coefficient de dilatation thermique linéaire Coeficiente de dilatación térmica lineal	<b>ISO 10545.8</b>	<b>Metodo di prova disponibile</b> Testing method available Verfügbares Prüfverfahren Méthode d'essai disponible Método de ensayo disponible
 <b>Resistenza agli sbalzi termici</b> Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température Resistencia al choque térmico	<b>ISO 10545.9</b>	<b>Metodo di prova disponibile</b> Testing method available Verfügbares Prüfverfahren Méthode d'essai disponible Método de ensayo disponible
 <b>Resistenza al gelo</b> Frost resistance Frostbeständigkeit Résistance au gel Resistencia a la helada	<b>ISO 10545.12</b>	<b>Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie</b> No sample must show alterations to surface Die Muster sollen weder Bruch noch Schäden an der Oberfläche aufweisen Aucun échantillon ne doit présenter de ruptures ou d'altérations considérables de la surface Ninguna muestra debe presentar roturas o alteraciones apreciables de la superficie
 <b>Resistenza all'attacco chimico</b> Chemical resistance Beständigkeit gegen Chemikalien Résistance à l'attaque chimique Resistencia a la agresión química	<b>ISO 10545.13</b>	<b>UBmin</b>
 <b>Resistenza dei colori alla luce</b> Color resistance to light Lichtbeständigkeit Résistance des couleurs à la lumière Resistencia de los colores a la luz	<b>DIN 51094</b>	<b>Nessun campione deve presentare apprezzabili variazioni di colore</b> No sample must show noticeable colour change Kein Exemplar soll sichtbare Farbveränderungen aufweisen Aucun échantillon ne doit présenter de variations importantes des couleurs Ninguna muestra debe presentar variaciones de color apreciables
 <b>Coefficiente di attrito</b> Coefficient of friction Reibungskoeffizient Coefficient de friction Coeficiente de fricción	<b>*** DIN 51130</b>	<b>Metodo di prova disponibile</b> Testing method available Verfügbares Prüfverfahren Méthode d'essai disponible Método de ensayo disponible
	<b>*** BCRA REP CEC 6/81</b>	<b>0,40 <math>\leq \mu \leq 0,74</math> Attrito soddisfacente</b> Satisfactory friction Befriedigende reibung Friction satisfaisante Fricción satisfactoria
 <b>Resistenza alle macchie</b> Stain resistance Fleckbeständigkeit Résistance aux taches Resistencia a las manchas	<b>ISO 10545.14</b>	<b>Piastrelle non smaltate: metodo di prova disponibile</b> Uneglazed tiles: testing method available Unglasierte Fliesen: Verfügbares Prüfverfahren Carreaux non-émaillés: méthode d'essai disponible Plaquetas cerámicas no esmaltadas: método de ensayo disponible
<p><b>Flandre si riserva il diritto di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche tecniche e formali ai dati riportati in questo catalogo.</b>  <b>Flandre reserves the right to modify technical and formal details included in this catalogue.</b>  <b>Flandre se réserve le droit d'apporter, si nécessaire, des modifications techniques et formelles aux informations présentées en ce catalogue.</b>  <b>Flandre behält sich ausdrücklich das Recht vor technische Änderungen vorzunehmen.</b>  <b>Flandre se reserva el derecho de efectuar a los datos de este catálogo las modificaciones técnicas y formales a los datos que considere oportunas.</b></p> <p><b>Secondo la norma EN 14411 All. G/ISO13006 All.G per piastrelle di ceramica non smaltate preseate a secco del gruppo B1a.</b>  According to the EN 14411 Errl. G/ISO 13006 Encl.G for unglazed dry-pressed ceramic tiles of the group B1a.  Nach Normvorgabe EN 14411 Anh.G/ISO 13006 Anl.G für unglasierte trockengepresste keramische Fliesen der Gruppe B1a.  Selon la norme EN 14411 Ann. G/ISO 13006 Ann.G pour carreaux céramiques non émaillés pressés à sec du groupe B1a.  Según la norma EN 14411 An. G/ISO 13006 An.G para plazetas cerámicas no esmaltadas prensadas en seco del grupo B1a.</p> <p><b>O Le caratteristiche dimensionali degli articoli con lato di misura uguale o inferiore a 15 cm, rispettano le tolleranze dimensionali previste dalla norma ISO 13006 All.G.</b>  The size of the articles with a side measuring 15 cm or less, meets the dimensional tolerances regulated by ISO 13006 All.G.  Die Größe der Artikeln mit einer Seitenlänge 15 cm oder kleiner, treffen die Maßtoleranzen laut der Norm ISO 13006 All.G.  La taille des articles avec une côté qui mesure 15 cm ou moins, respecte les tolérances dimensionnelles régulées par la norme ISO 13006 All.G.  El tamaño de los artículos con un lado de 15 cm o menos, cumplen con las tolerancias dimensionales estipulado en la norma ISO 13006 All.G.</p>		

**Valore medio di produzione**  
Average value of production  
Mitterer Produktionswert  
Valeur moyenne de production  
Valor medio de producción

semilucidato	lucidato	Satin	prelucidato	strutturato
honed	bright		pre-polished	slate
semi-matt	glänzend		halbgänzend	strukturiert
semi-lustré	lustré		pré-pol	structuré
semisatinado	brillante		prepulido	rugoso
0,08%	< 0,1%	< 0,1%	0,08%	0,08%
±0,1%	±0,1%	±0,1%	±0,1%	±0,1%
±5,0%	±5,0%	±5,0%	±5,0%	±5,0%
-	-	-	-	-
±0,1%	±0,1%	±0,1%	±0,1%	±0,1%
±0,2%	±0,2%	±0,2%	±0,2%	±0,2%

48N/mm<sup>2</sup>      48N/mm<sup>2</sup>      48N/mm<sup>2</sup>      48N/mm<sup>2</sup>      48N/mm<sup>2</sup>

140 mm<sup>3</sup>      140 mm<sup>3</sup>      140 mm<sup>3</sup>      140 mm<sup>3</sup>      140 mm<sup>3</sup>

6,5x10<sup>-6</sup> °C<sup>-1</sup>      6,5 MK<sup>-1</sup>      6,5 MK<sup>-1</sup>      6,5 MK<sup>-1</sup>      6,5 MK<sup>-1</sup>

Resistenti	Resistenti	Resistenti	Resistenti	Resistenti
Resistant	Resistant	Resistant	Resistant	Resistant
Widerstandsfähig	Widerstandsfähig	Widerstandsfähig	Widerstandsfähig	Widerstandsfähig
Résistants	Résistants	Résistants	Résistants	Résistants
Resistentes	Resistentes	Resistentes	Resistentes	Resistentes

| Non gelivi              |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Frost proof             |
| Frostsicher             | Frostsicher             | Frostsicher             | Frostsicher             | Frostsicher             |
| Non gélifs              |
| Resistentes a la helada |

Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme
Compliant	Compliant	Compliant	Compliant	Compliant
Erfüllt	Erfüllt	Erfüllt	Erfüllt	Erfüllt
Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme
Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme

| Campioni inalterati in brillanza e colore      |
|--|--|--|--|--|
| No change in brightness or colour              |
| Glanz und Farbe der Muster unverändert         |
| Echantillons inchangés en brillance et couleur |
| Muestras con brillo y color inalterados        |

R9 semilucidato	- lucidato	- satin	- prelucidato	R10 strutturato
honed	bright		pre-polished	slate
semi-matt	glänzend		halbgänzend	strukturiert
semi-lustré	lustré		pré-pol	structuré
semisatinado	brillante		prepulido	rugoso

Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme
Compliant	Compliant	Compliant	Compliant	Compliant
Erfüllt	Erfüllt	Erfüllt	Erfüllt	Erfüllt
Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme
Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme

Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme
Compliant	Compliant	Compliant	Compliant	Compliant
Erfüllt	Erfüllt	Erfüllt	Erfüllt	Erfüllt
Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme
Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme

**GA Gomma Asciutta/Dry Rubber/Getrockneter Gummi**  
Gomme Sèche/Goma Seca

**GB Gomma Bagnata/Wet Rubber/Nasser Gummi**  
Gomme Mouillée/Goma Mojada

**CA Cuoio Asciutto/Dry Leather/Getrocknetes Leder**  
Cuir Sec/Cuero Seco

**Valore medio di produzione**  
Average value of production  
Mitterer Produktionswert  
Valeur moyenne de production  
Valor medio de producción

**Vedere i valori delle relative collezioni**  
See the values of the concerned collections  
Siehe die Werte der betreffenden Kollektionen  
Voir les valeurs des relatives collections  
Ver los valor de las colecciones relativas

**Vedere i valori delle relative collezioni**  
See the values of the concerned collections  
Siehe die Werte der betreffenden Kollektionen  
Voir les valeurs des relatives collections  
Ver los valor de las colecciones relativas

**Vedere il valore della relativa collezione ridotto del 15%**  
See 15% reduction from the value of the concerned collection  
Siehe den 15%-Preisnachlass vom Werte der betreffenden Kollektion  
Voir la valeur de la collection correspondante moins 15%  
Reducción de 15% los valor de la colección relativa

**Vedere i valori delle relative collezioni**  
See the values of the concerned collections  
Siehe die Werte der betreffenden Kollektionen  
Voir les valeurs des relatives collections  
Ver los valor de las colecciones relativas

**Vedere i valori delle relative collezioni**  
See the values of the concerned collections  
Siehe die Werte der betreffenden Kollektionen  
Voir les valeurs des relatives collections  
Ver los valor de las colecciones relativas

**Vedere i valori delle relative collezioni**  
See the values of the concerned collections  
Siehe die Werte der betreffenden Kollektionen  
Voir les valeurs des relatives collections  
Ver los valor de las colecciones relativas

**Vedere i valori delle relative collezioni**  
See the values of the concerned collections  
Siehe die Werte der betreffenden Kollektionen  
Voir les valeurs des relatives collections  
Ver los valor de las colecciones relativas

\*\*\*

I valori di resistenza allo scivolamento, coefficiente di attrito statico e dinamico, riportati sul catalogo, sito internet o documenti commerciali in genere, sono da ritenersi puramente indicativi e non vincolanti. Ogni eventuale specifica necessità dovrà essere da noi confermata al momento dell'ordine e comunque sempre prima della posa.  
The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, Web site or sales documents in general are merely indicative and non-binding. Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation.  
Alle Angaben über Rutschfestigkeit sowie über den statischen bzw. dynamischen Reibungskoeffizienten im Katalog, auf unserer Webseite oder auf sonstiger Marketingdokumentation sind nur als richtungsweisend zu verstehen und somit unverbindlich. Jede kundenseitige diesbezügliche Anforderung muss im Moment der Auftragserteilung und auf jeden Fall vor jeglicher Verlegung des Materials ausdrücklich von uns bestätigt werden.  
Les valeurs de résistance au glissement, de coefficient de frottement statique et dynamique, indiquées sur le catalogue, sur le site Internet ou sur les documents commerciaux en général, doivent être considérées comme purement indicatives et non obligatoires. Nous devrons confirmer toute éventuelle nécessité spécifique au moment de la commande et dans tous les cas, toujours avant la pose.  
Los valores de resistencia al deslizamiento y de coeficiente de rozamiento estático y dinámico que figuran en el catálogo publicado en internet o en los documentos comerciales en general solo sirven de referencia y no tienen carácter vinculante. Cualquier requisito específico tendrá que confirmarse en el momento de realizar el pedido y siempre antes de la instalación.